



Sauerstoffwerk
Friedrichshafen

Gase sind unser Leben.

Argon

(Erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 14175: I1)

Seite 1 von 3

Reinheit in % $\geq 99,998$

Nebenbestandteile

| | | | |
|------------------|---|---|-----|
| O ₂ | ≤ | 3 | vpm |
| H ₂ O | ≤ | 5 | vpm |

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferarten

Stahlflaschen

| Type | Volumen Liter | Fülldruck ¹⁾ bar | Inhalt ²⁾ m ³ |
|------|------------------|--------------------------------|--|
| 010 | 10 | 187 | 2 |
| 020 | 20 | 187 | 4 |
| 050 | 50 | 187 | 10 |
| 013 | 10 | 300 | 3,1 |
| 023 | 20 | 300 | 6,1 |
| 053 | 50 | 300 | 15,3 |

VIPR-Flaschen (Durchflussmenge 0 - 25 l/min stufenlos regelbar, Höhe ≈ 1,3 m)

| Type | Volumen Liter | Fülldruck ¹⁾ bar | Inhalt ²⁾ m ³ |
|------|------------------|--------------------------------|--|
| 033 | 33 | 300 | 10 |

Flaschenbündel

| Type | Volumen Liter | Fülldruck ¹⁾ bar | Inhalt ²⁾ m ³ |
|------|------------------|--------------------------------|--|
| 120 | 600 | 187 | 120 |
| 130 | 600 | 300 | 184 |

DUO-Flaschenbündel

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 132 | 600 | 300 | 184 |
|-----|-----|-----|-----|

In Tankwagen und transportablen Kleinkaltvergasern

Tiefkalt flüssig.
Tankanlagen und die dazugehörigen Verdampferanlagen
werden von SWF zur Verfügung gestellt.

Weitere Lieferarten auf Anfrage

1) bezogen auf 15 °C 2) bezogen auf 1 bar und 15 °C

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Kennzeichnung der Behälter | Flaschenschulterfarbe / Farbkennzeichnung | Flaschen: Smaragdgrün RAL 6001 Bündel Nach DIN EN 1089 - 3 | | |
| | Aufkleber | Gemäß ADR / CLP | | |
| | Ventilanschluss | Fülldruck 187 bar: W 21,80 x 1/14" nach DIN 477-1 Nr. 6 Fülldruck 300 bar: W 30 x 2 nach ISO 5145 Nr. 30 Entnahmeanschluss bei VIPR-Flaschen: Schlauchkupplung nach EN 561 (Typ N) DUO-Flaschenbündel: 300 bar-Anschluss nach ISO 5145 und druckreduziertem Anschluss nach DIN 477-1 Nr. 6. Inhaltsmessung am 300 bar-Anschluss möglich. | | |
| Umrechnungszahlen | Gewicht kg | Volumen gasförmig ¹⁾ m³ | Volumen flüssig ²⁾ Liter | |
| | 1,000 | 0,599 | 0,717 | |
| | 1,394 | 0,835 | 1,000 | |
| | 1,669 | 1,000 | 1,197 | |
| Eigenschaften | Argon ist farb- und geruchlos. Argon ist nicht brennbar und ungiftig. | | | |
| Sicherheitsbestimmungen | EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Mit Argon angereicherte Räume müssen vor dem Begehen belüftet werden. Argon wirkt schon bei geringer Anreicherung in der Atemluft erstickend. | | | |
| Chemische und physikalische Daten | Chemische Formel: | Ar | | |
| | Molekulargewicht: | 39,95 g / mol | | |
| | Kritischer Punkt: | Temperatur: | -122,4 °C / 150,75 K | |
| | | Druck: | 48,98 bar | |
| | | Dichte: | 0,536 kg / l | |
| | Siedepunkt bei 1013 mbar: | Temperatur: | -186 °C / 87,15 K | |
| | | Flüssigkeitsdichte: | 1,394 kg / l | |
| Dichteverhältnis Gas/Luft: | 1,38 | | | |
| Dichtevergleich: | schwerer als Luft | | | |
| Ebenfalls verfügbar | Argon 4.8 Argon spektral Argon 5.0 Argon 6.0 Argo-medaron® | Argon flüssig Argon 5.0 flüssig Argon 6.0 flüssig | | |

1) bezogen auf 1 bar und 15 °C

2) bezogen auf 1 bar am Siedepunkt

Haftungsausschluss (Hinweis)

Die vorstehenden Angaben in diesem Produktdatenblatt beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Die Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH (im Folgenden SWF genannt) prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die auf dem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen gelten nach bestem Wissen als zuverlässig, dennoch können sich Daten inzwischen verändert haben. Der Anwender ist dafür verantwortlich und hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung ist. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.

Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests. Die Angaben auf dem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Jede aus den Hinweisen in diesem Produktdatenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Für den Fall, dass SWF dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von SWF in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung. Dementsprechend lehnt SWF jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten entstehende ausdrückliche oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SWF lehnt jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.

Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Produktdatenblatt genannten Marken solche der SWF. Mit ® gekennzeichnet sind alle beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierte Marken.
